

O Esmalte Sintético Base Solvente Starlux é formulado com resinas alquídicas de alta qualidade, oferecendo excelente rendimento, cobertura, resistência às intempéries e acabamento sofisticado. Indicado para interiores e exteriores, garante proteção e durabilidade em superfícies de madeira, metais ferrosos, galvanizado, alumínio, PVC e alvenaria devidamente preparadas

INDICAÇÃO Indicado para pintura de superfícies internas e externas de madeira, ferro, metais, galvanizado, alumínio e alvenaria preparada, garantindo proteção, resistência e acabamento de qualidade.

COMO APLICAR

A parede deve apresentar-se sólida, limpa, seca e livre de poeira, partículas soltas, gordura, graxa, mofo ou qualquer outro tipo de contaminante que possa prejudicar a aderência da tinta.

Situação	Procedimento
Metais ferrosos (ferro/aço)	Lixar para remover ferrugem e partes soltas, aplicar Zarcão Starlux ou Primer Starlux e depois o esmalte
Galvanizado	Lavar com solução desengraxante, enxaguar, aplicar Fundo para Galvanizado Starlux e em seguida o esmalte.
Alumínio e PVC:	Limpar bem com solução desengraxante ou thinner apropriado, aplicar Primer Starlux e depois o esmalte.
Madeira nova:	Lixar, eliminar farpas/poeira, aplicar Selador para Madeira Starlux e então o esmalte.
Repintura (sobre esmalte à base de água ou solvente)	Lixar para remover brilho, corrigir imperfeições, eliminar pó e aplicar o esmalte diretamente.
Engordurada	Utilizar pano embebido em Thinner Starlux até a completa remoção da gordura.

COMO PINTAR?

Para aplicar a tinta, use:



Pincel



Rolo de espuma



Pistola ou Airless



Cubra todas as áreas que não deseja pintar.



Abra a embalagem e misture o produto



Diluir de acordo com as instruções

DILUIÇÃO



COMO DILUIR



USO DE AIRLESS

NÚMERO DE DEMÃOS

2 a 4

Rolo/Pincel: Diluir até 10% com água potável.
Exemplo: para cada 1 litro de esmalte, adicione até 100 ml de água.

Diluir até 20% com água potável.
Exemplo: para cada 1 litro de esmalte, adicione até 200 ml de água..

Seguindo corretamente as orientações de aplicação e garantindo boa ventilação do ambiente por pelo menos 4 horas após a pintura, o odor característico da tinta será quase impercetível.

INFORMAÇÕES

UTILIZAÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

NÚMERO DE CORES

USO INTERNO E EXTERNO

30 min | Entre demãos: 2 a 4 h | Final: 7 a 9 h

Lata 1/32 de 112,5 mL: até 1,75 m²

Quarto de 750 mL: até 12 m²

Galão de 3 L: até 46m²

Latão de 18 L: até 276m²

27 CORES DE LINHA

PRECAUÇÕES

Instruções de Armazenamento e Uso

- Mantenha a embalagem bem fechada, em bom estado de conservação, guardada em local ventilado, coberto e seco, sempre na posição vertical e sem diluir o produto.
- Não queime nem reutilize a embalagem para outros fins.
- Durante a aplicação, mantenha portas e janelas abertas e utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.

Segurança e Primeiros Socorros

- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito e procure atendimento médico imediatamente, informando o tipo de produto utilizado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10 °C ou umidade relativa do ar acima de 90%.
- Não exponha a superfície pintada a esforços por 20 dias. Nesse período, respingos de chuva ou água podem causar manchas; caso ocorra, lave toda a superfície imediatamente com água corrente limpa.

Advertências

- Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo para organismos aquáticos.

Procedimentos em Caso de Contato

- Olhos: enxague cuidadosamente com água por vários minutos. Se estiver usando lentes de contato, remova-as (se possível) e continue lavando. Caso a irritação persista, procure um médico.
- Pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico

Descarte

- Descarte o conteúdo ou a embalagem em ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

- 2-etilhexanoato de zircônio:
ACGIH - TLV - TWA: 5 mg/m³;
ACGIH - TLV - STEL: 10 mg/m³;
-Aguarrás mineral:
ACGIH - TLV - TWA: 100 ppm.

ESPECIFICAÇÃO

Não Voláteis (%) – ≥ 40%
VOC (g/L) – 600 g por L
Viscosidade (KU) – 65 a 73
Peso Específico (g/cm³) - 0,97 a 1,30

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXIDADE*

VALIDADE

2 ANOS APÓS FABRICADO

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com Tintas Starlux – (81) 3264-0006

EM CASO DE DÚVIDAS

SAC@TINTASSTARLUX.COM.BR

MANOEL COELHO MORAES

Quím. Responsável

CRQ: 07.3.00920