

A Tinta Acrílica Novolar é desenvolvida à base de emulsão acrílico-estirenada de alta performance, garantindo excelente durabilidade, cobertura uniforme e acabamento refinado. Indicada exclusivamente para uso em interiores, é ideal para pintura de superfícies de alvenaria, como reboco, concreto e texturas, proporcionando um visual elegante e proteção duradoura. Sua formulação de fácil aplicação e secagem rápida facilita o trabalho, oferecendo ótimo custo-benefício e um resultado final de qualidade superior

INDICAÇÃO: Indicada para pintura de ambientes internos, sobre superfícies de alvenaria como reboco, concreto e texturas. Ideal para residências, escritórios, áreas comerciais e demais locais internos que exijam acabamento refinado, boa cobertura e durabilidade.

COMO APLICAR

A parede deve apresentar-se sólida, limpa, seca e livre de poeira, partículas soltas, gordura, graxa, mofo ou qualquer outro tipo de contaminante que possa prejudicar a aderência da tinta.

Situação	Procedimento
Repintura boa	Lixar levemente, remover pó e pintar.
Reboco novo	Esperar 30 dias. Aplicar Selador Acrílico ou fundo preparador
Gordura	Lavar com água e sabão/detergente neutro, enxaguar e secar
Imperfeições	Corrigir com Massa Corrida e lixar.
Cal/pintura ruim	Remover partes soltas e aplicar selador

COMO PINTAR?

Para aplicar a tinta, use:



Pincel



Rolo de lã (baixa)



Pistola ou Airless



Cubra todas as áreas que não deseja pintar.



Abra a embalagem e misture o produto



Diluir de acordo com as instruções

DILUIÇÃO



COMO DILUIR



USO DE AIRLESS

NÚMERO DE DEMÃOS

2 a 4

Superfície em condições ideais (Diluição de 20%)

Misture 5 partes de tinta com parte de água.

Exemplo: para cada 1 litro de tinta, adicione 200 ml de água.

Dilua 30% a 40% de água por litro de tinta.

Aplique com pressão de 1200 a 1400 psi, usando bico de 0,017" e cobrindo de 9 a 11 m² por minuto.

Seguindo corretamente as orientações de aplicação e garantindo boa ventilação do ambiente por pelo menos 3 horas após a pintura, o odor característico da tinta será quase imperceptível.

INFORMAÇÕES

UTILIZAÇÃO

ACABAMENTO

SECAGEM

RENDIMENTO

NÚMERO DE CORES

USO INTERNO

FOSCO AVELUDADO

30 min | Entre demãos: 3 a 4 h | Final: 4 h

Galão de 3,6 L: até 23 m² / Balde de 15 L: até 95 m²

19 CORES DE LINHA

PRECAUÇÕES

Instruções de Armazenamento e Uso

- Mantenha a embalagem bem fechada, em bom estado de conservação, guardada em local ventilado, coberto e seco, sempre na posição vertical e sem diluir o produto.
- Não queime nem reutilize a embalagem para outros fins.
- Durante a aplicação, mantenha portas e janelas abertas e utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.

Segurança e Primeiros Socorros

- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito e procure atendimento médico imediatamente, informando o tipo de produto utilizado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10 °C ou umidade relativa do ar acima de 90%.
- Não exponha a superfície pintada a esforços por 20 dias. Nesse período, respingos de chuva ou água podem causar manchas; caso ocorra, lave toda a superfície imediatamente com água corrente limpa.

Advertências

- Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo para organismos aquáticos.

Procedimentos em Caso de Contato

- Olhos: enxague cuidadosamente com água por vários minutos. Se estiver usando lentes de contato, remova-as (se possível) e continue lavando. Caso a irritação persista, procure um médico.
- Pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico

Descarte

- Descarte o conteúdo ou a embalagem em ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes acrílicos, microbicidas não metálicos e água. Substâncias que contribuem para o perigo: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona.

ESPECIFICAÇÃO

Não Voláteis (%) – $\geq 40\%$
VOC (g/L) – < 100
Viscosidade (KU) – 81 a 100
Peso Específico (g/cm³) - 1,28 a 1,42

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXIDADE*

VALIDADE

2 ANOS APÓS FABRICADO

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com Tintas Starlux – (81) 3264-0006

EM CASO DE DÚVIDAS
SAC@TINTASSTARLUX.COM.BR

MANOEL COELHO MORAES
Quím.Responsável
CRQ: 07.3.00920

*Para mais detalhes, consulte a FDS – Ficha de Dados de Segurança, disponível no site www.tintastarlux.com.br.